



Balení

- Kartuše 310 ml
- Salám 600 ml

Barva

- Bílá
- Šedá

Technický list TL 03.06 Akryl Exteriér

Výrobek

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj, odolný povětrnostním vlivům.

Vlastnosti

- Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
- Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům
- Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost na různé stavební mat., v kombinaci savý – nesavý; (beton, zdivo, dřevo, eloxovaný hliník, uPVC, apod.)

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívem
- Podtmelování parapetů, napojovací spáry mezi stěnou a stropem
- Drobné opravy spár panelových domů, prasklin v betonu, zdivu a omítce

Technické vlastnosti

Základ	-	Akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	po vytvrnutí
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	500	při síle 3mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 10	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Dilatační schopnost	%	± 12,5	



Stékavost	mm	< 2	ISO 7390
Protažení do porušení	%	500	DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	0,10	DIN 53 504
Pevnost v tahu	MPa	0,10	DIN 53 504
Tvrdość podle Shore A (3s)	°	10 ± 3	DIN 53 505
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:3.

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflon.

Pokyny

Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 2 hod. po aplikaci styku vodou (s deštěm).

$$\text{Výpočet spotřeby:} \quad \text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml: 12,9m (pro spáru 4x 6 mm)

Čistenie

Materiál: technický benzín

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 03.06».

Skladovateľnosť

V suchu a v netvořeném obale 24 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.



Aktualizace

Aktualizováno dne: 21. 06. 2017

Vyhotovené dne: 07. 11. 2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.