

AM100 / FORTESIL adhezní můstek

Adhezní můstek



Použití

Jednosložkový zdrsňující a zpevňující penetrační nátěr AM100 je možno použít v interiérech i exteriérech na vyztužené omítky, beton, skleněné tapety, na dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart, obklady, dlažby apod. Jedná se o zpevňující a podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, barvami, omítkovinami atd.

Vlastnosti

- snadná aplikace na podklad,
- vhodný pro zpevnění podkladu a strukturní sjednocení podkladu,
- ideální pro přípravu kontaktního a zdrsňujícího nátěru na nesavých a hladkých površích,
- zvyšuje přídržnost následných vrstev nátěrů, cementových lepidel, stěrek malt apod.
- lze použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu
- odolný vůči alkáliím
- sjednocuje savost a zpevňuje povrch

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs plniv a křemičitého písku ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadami aditiv.

Parametry penetračního nátěru	
obsah netěkavých složek	cca 45 hm. %
vzhled	viskózní bílá kapalina s kamínkem
hustota	1170 kg/m ³

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyztužené. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Extrémně savé podklady před použitím přípravku AM100 nejdříve napenetrujte penetračním SP300 nebo SP500.

Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je adhezní můstek přetíratelný po 4-6 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,15-0,2 kg/m² podle savosti podkladu.

Ředění

Adhezní nátěr je seřízen pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

AM100 / FORTESIL adhezní můstek

Adhezní můstek



Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

1 a 5 kg.

Datum revize: 15. 6. 2023