



Technický list 06.99 Fungicidní penetrace

Výrobek Jednosložková akrylátová penetrace s obsahem protiplísňových fungicidních látek zabraňující vzniku plísní savých podkladů.

Vlastnosti

- ▣ Zabraňuje vzniku plísní na savých podkladech;
- ▣ Má bakteriocidní a fungicidní účinky, konzervuje střídavě zavlhlé podklady proti růstu plísní
- ▣ Sjednocuje nasákavost podkladu;
- ▣ Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost;
- ▣ Zvyšuje přilnavost následných vrstev;
- ▣ Bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel;

Použití

- Pro fungicidní nátěry savých podkladů (sádkartonové, vláknocementové či dřevotřískové desky, vnitřní a vnější vápenocementové omítky a nekonstrukční a pohledové betony);
- Penetrace zdíva před tmelením prasklin, trhlin a následných interiérových nátěrů;

Balení Láhev 1 litr, kantastr 5 litrů
Barva Mléčně bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze kopolymeru
Konzistence	-	nízkoviskózní kapalina
Hustota	g/ml	1,01
Viskozita	mPa.s	70 (dle ČSN 67 3016)
Obsah fungicidů	ppm	15
Obsah polymeru	%	10 (1 hodina při 105°C)
pH	-	7,0 – 8,5
Ředění	s vodou	1:1 (podklady bez příznaku plísní)
	s vodou	1:0 (podklady napadené plísní)
Tepelná odolnost	°C	+5 (při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40
Hloubková působnost	mm	8 - 16 (dle savosti podkladu na ploše 5-8m ² z 1 kg)
Doba schnutí penetračního nátěru	hod	2 - 4 (při 20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu)
Spotřeba	l/m ²	0,25 (podklad - beton)
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Není vhodná pod silikonové nátěry.
Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Nátěr možno ředit vodou max. v poměru 1:1 na podklady bez přítomnosti plísní, naředěním mírně zvýšíme penetrační účinky. Vytvrzení probíhá odpařením vody v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu. Po zaschnutí nanášíme nátěr přímo na zaschlý povrch. Napadené plochy ošetřete Likvidátorem plísní Den Braven, následně nanese neředěnou Fungicidní penetraci, po jejím zaschnutí možno nanášet následnou vrstvu.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.99 Fungicidní penetrace

Upozornění	Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady! Oddálení aplikace dalších vrstev nemá vliv na kvalitu následné přídržnosti (tmelení, nátěr). Dobu schnutí možno zkrátit zvýšenou teplotou a intenzivnější cirkulací vzduchu. Zvýšení účinku zamezení tvorby plísní docílíme použitím Fungicidní penetrace v protiplísňovém systému, tj. Likvidátor plísní Den Braven – Fungicidní penetrace.
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.99».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 02.11.2013 Vyhotoveno dne: 05.01.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100