

SCH 11 INDULAK®

Polyuretanový lak pololesklý



Použití

Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Pro vysokou otěruvzdornost lze v interiéru použít k nátěru dřevěných podlah (parket apod.) V exteriéru je vhodný pouze v kombinaci s lazurami IMPRANAL SCH 20 a IMPRANAL SL SCH 21. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Upozornění: Nehodí se k úpravě plísňemi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. IMPRANAL BIO SCH 19. Bez použití lazurovacích laků IMPRANAL obsahující UV filtr jako základu se nesmí používat v exteriéru (INDULAK SCH 11 je sice UV stabilní, nicméně neobsahuje UV filtr a ve dřevě dochází na přímém slunečním svitu k rozkladu ligninu a tím k šednutí až černání dřeva a jeho povrchovému křehnutí).

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydané prohlášení o shodě.

Složení

Směs polyuretanových disperzí s přídavkem aditiv.

Vzhled nátěru

Polesklý

Záparach

Mírný vlastní záparach výrobku, po zaschnutí zmizí.

Parametry

objemová hmotnost	1010 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min 28 %
pH	cca 8,5.

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, zbroušený a suchý.

Aplikace

Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit **12%**. Po zaschnutí prvního nátěru přebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr. Pro další zvýšení otěruvzdornosti (např. při použití na dřevené plochy) doporučujeme nátěr třetí. **Nátěr je přetíratelný po 12 hod/20°C a relativní vlhkosti 65%.** Pro aplikaci v exteriéru je nejdříve nutné jako základní vrstvu použít min. 2 násobný nátěr lazurovacím lakem IMPRANAL SCH 20 nebo IMPRANAL SL SCH 21 (viz. Upozornění a Technické listy uvedených výrobků).

Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 - 30°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

15 – 20 m²/l při jedné vrstvě.

SCH 11 INDULAK®
Polyuretanový lak pololesklý



Údržba: Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejist, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 0,75 a 2,5 litru.

Datum revize: 1. 3. 2013